

Geotextil multicolor PP 300 g

Technische Daten

Rohstoff	Polypropylen (PP) multicolor
Masse/Flächeneinheit nach DIN EN ISO 9864	≥ 300 g/qm
Dicke bei 2kPa Messdruck nach DIN EN ISO 9863-1	ca. 3,00 mm
Höchstzugkraft md/cdm * nach DIN EN ISO 10319	350/320 N/5cm
Höchstzugkraftdehnung nach DIN EN ISO 10319	85 /85 %
Stempeldurchdrückkraft (x-s)** nach DIN EN ISO 12236	2.000 N
Durchdrückweg	55 mm
Luftdurchlässigkeit Nach DIN ISO 9237	1.750 l/qms
Rollenabmessung, Breite x Länge	Standard 1,0 x 50 m 2,0 x 50 m

-
- * md = machine direction (Produktionsrichtung), cmd = cross machine direction (quer zur Produktionsrichtung)
- ** (x-s) = Mittelwert - Standardabweichung